Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:59

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/mipa-protector-czarna-struktura-4-szt-pistolet-ubs-p-62.html



MIPA PROTECTOR czarna struktura 4 szt + pistolet UBS

Cena	**540,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10166911627**
Kod EAN	**4016176533231**

Opis produktu

MIPA Protector Czarny 2K to lakier ochronny tworzący mocną powłokę przeznaczoną do elementów narażonych na intensywne użytkowanie. Produkt sprawdza się na nadbudowach **pick-upów, powierzchniach pojazdów użytkowych, samochodach terenowych, przyczepach, kamperach i SUV-ach**. Dzięki swojej formule tworzy trwałą warstwę **odporną na zarysowania**, uderzenia i działanie czynników zewnętrznych.

Lakier można nakładać grubowarstwowo, co pozwala uzyskać solidną, strukturalną powierzchnię chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi. Zestaw jest prosty w przygotowaniu - 750 ml lakieru znajduje się w puszce o pojemności 1,1 L, do której wystarczy dodać 250 ml utwardzacza Mipa H10, wstrząsnąć i aplikować pistoletem UBS.

Gdzie sprawdzi się MIPA Protector:

- karoserie samochodów terenowych i Off-Road,
- felgi pojazdów terenowych,
- powierzchnie ładunkowe w przyczepach i kamperach,
- podwozia i elementy konstrukcyjne,
- orurowanie, stopnie, bagażniki dachowe, osłony koła zapasowego,
- rampy najazdowe, platformy transportowe, lawety i naczepy.

Najważniejsze właściwości:

- odporność na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
- wysoka odporność na uderzenia, zarysowania, oleje, paliwa i wodę,
- możliwość aplikacji grubowarstwowej,
- właściwości dźwiękochłonne,
- odporność na temperaturę:
- krótkotrwale do 180°C,długotrwale do 150°C,
- wydajność ok. 3 m²/l przy warstwie 200 µm.

Przygotowanie podłoża:

- **stal:** oczyścić, usunąć rdzę i odtłuścić zmywaczem silikonowym Mipa,
- **ocynk:** umyć środkami amoniakalnymi (Mipa Zinkreiniger),
- **aluminium:** oczyścić, przeszlifować i odtłuścić,
- **tworzywa sztuczne:** wygrzać w 60°C przez 60 min, odtłuścić, zmatowić i ponownie oczyścić,
- **drewno:** oczyścić, przeszlifować i odpylić,
- **stare powłoki 2K:** oczyścić, przeszlifować i odtłuścić.

Przed aplikacją należy upewnić się, że powierzchnia jest wolna od środków oddzielających. W przypadku tworzyw sztucznych zaleca się wykonanie próby na oryginalnym elemencie. Aby uzyskać powierzchnię antypoślizgową, do mieszanki można dodać 5-10% dodatku Mipa Grip-Additiv.