Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:59

Link do produktu: https://farbyilakiery.pl/mipa-vicrom-lakier-bazowy-1l-polerowane-aluminium-p-31.html



MIPA VICROM lakier bazowy 1L polerowane aluminium

Cena	**350,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**4016176161847**

Opis produktu

MIPA Vicrom to dwuwarstwowy lakier bazowy przeznaczony do uzyskania efektu zbliżonego do wypolerowanego aluminium. Idealnie sprawdza się przy lakierowaniu felg, listew, elementów zabudowy, a także przy aplikacjach całościowych na samochodach osobowych i motocyklach. Produkt pozwala uzyskać wyjątkowy efekt wizualny - od połyskującego chromu po matowe aluminium - w zależności od użytego lakieru bezbarwnego.

Aby zapewnić trwałość powłoki oraz odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, lakier Vicrom należy zawsze pokryć lakierem bezbarwnym MIPA 2K w jakości HS.

Efekt końcowy:

- **Efekt chromu** - po pokryciu lakierem bezbarwnym 2K MIPA w połysku,
- **Efekt aluminium** - po pokryciu lakierem bezbarwnym 2K MIPA w macie.

Lakier jest gotowy do natrysku, a w razie potrzeby można go rozcieńczyć rozcieńczalnikiem MIPA BC. Nie należy stosować go bezpośrednio na stare powłoki termoplastyczne.

Przygotowanie podłoża:

Aby uzyskać idealny efekt lustrzany, przygotowanie powierzchni jest kluczowe:

- element należy polakierować **białym lakierem 2K w połysku** (np. MIPA PUR-T90 lub OC-T90),
- warstwę wstępną należy nałożyć **w ciągu 4 dni**,
- czas schnięcia warstwy wstępnej: minimum **8 godzin w 20°C**, lub **30 minut w 60°C**,
- **nie wolno szlifować** powierzchni przed aplikacją Vicrom,
- wszelkie niedoskonałości należy **wypolerować**,
- powierzchnia musi być idealnie gładka i czysta, aby uzyskać efekt lustra.

Aplikacja MIPA Vicrom:

- nakładać **bardzo cienkie, równomierne warstwy**,
- zachować większą odległość pistoletu od powierzchni,
- unikać mokrych, ciężkich warstw,
- im bardziej prześwituje biała warstwa wstępna, tym mocniejszy efekt Vicrom.

Aplikacja lakieru bezbarwnego:

- lakier bezbarwny MIPA 2K nakładać po: **30–35 minutach** w temperaturze pokojowej, **10–12 minutach** w 60°C,
- pierwsza warstwa bezbarwnego powinna być **bardzo cienka**, aby nie rozpuścić powłoki Vicrom,
- drugą warstwę można nałożyć po **3–5 minutach**.

POJEMNOŚĆ: 100ml (konfekcjonowany w opakowania zastępcze)