

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/mipa-vicrom-mirror-glaze-czarne-tlo-bezbarwny-kpl-p-1349.html>

MIPA Vicrom Mirror Glaze czarne tło, bezbarwny KPL

Cena	495,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4016176087185
EAN (GTIN)	4016176087185
Rodzaj	bazowe
Producent	Mipa
Numer katalogowy producenta	2429100015
Pojemność opakowania	1000
Opakowanie	Puszka

Opis produktu

MIPA VICROM MIRROR GLAZE CAŁY ZESTAW ZAWIERAJĄCY:

- **1l PUR HS 9005 + UTW. MS 10 (CZARNY POŁYSK, TŁO) 2:1**
- **0,4L MIPA VICROM MIRROR GLAZE (GOTOWY DO UŻYCIA)**
- **1L CS 90 + UTW. MS10 (LAKIER BEZBARWNY) 2:1**
- **1l V10 ROZPUSZCZALNIK DO CZARNEGO POŁYSKU I LAKIERU BEZBARWNEGO**

Lakier bazowy do uzyskania wyglądu powierzchni chromowanej z efektem „odbicia zwierciadlanego”. Przeznaczony do lakierowania felg, listew i innych elementów zabudowy. W celu zagwarantowania zabezpieczenia powłoki przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV i obciążeniem mechanicznym należy pokryć lakier Vicrom mirror glaze lakierem bezbarwnym Mipa 2K na bazie rozpuszczalnikowej.

Lakierowanie wstępne:

- Lakier nawierzchniowy Mipa 2K **czarny połysk** (np.: Mipa PUR T95, PUR HS T95 lub OCT95). Lakierowanie wstępne suszyć minimum 8 h w temp. 20 °C lub 30 min. w temperaturze 60 °C.
- Aplikacja **Mipa Vicrom „mirror glaze”** w ciągu 4 dni.
- Przed aplikacją Mipa Vicrom „mirror glaze”, nie szlifować podłoża! Ewentualne nierówności wypolerować. Aby uzyskać optymalny efekt, lakierowanie wstępne musi być wykonane absolutnie gładko i bez wad lakierniczych.

Lakier z efektem: Mipa Vicrom „mirror glaze” Należy zwrócić uwagę aby aplikować bardzo cienkie, równomierne warstwy. Zaleca się zachowanie większego odstępów między pistoletem a lakierowanym obiektem, nie należy nanosić zbyt mokrych warstw. Najlepszy efekt uzyskiwany jest podczas napyłania produktu. Im bardziej czarny jest podkład kolorystyczny, tym uzyskuje się lepszy efekt odbicia lustrzanego.

Lakier bezbarwny: Mipa Vicrom „mirror glaze” można lakierować Mipa 2K rozpuszczalnikowymi lakierami bezbarwnymi po ok. 45-60 minutach w temperaturze pokojowej lub po około 30 minutach w 60°C. Lakier bezbarwny w pierwszej warstwie aplikować bardzo cienko, aby nie rozpuścić warstwy Mipa Vicrom „mirror glaze” (mogłoby to znacznie pogorszyć efekt odbicia lustrzanego). Po czasie odparowania wynoszącym ok. 10-20 minut można aplikować 2 normalną warstwę lakieru bezbarwnego