

Link do produktu: <https://farbyilakiery.pl/szpachlowka-epoksydowa-mipa-e90-1-kg-utw-p-1731.html>

Szpachlówka epoksydowa Mipa E90 1 kg + utw.

Cena	113,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4016176300659
EAN (GTIN)	4016176300659
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1153 kg
Producent	Mipa
Numer katalogowy producenta	292110000
Pojemność opakowania	1000 g

Opis produktu

Mipa E 90 jest wysokojakościową szpachlówką na bazie żywic epoksydowych bez zawartości rozcieńczalników.

Nadaje się do aplikacji na:

- stal,
- żelazo,
- cynk,
- aluminium,
- tworzywa sztuczne,
- drewno,
- podłoża mineralne.

Mipa E90 jest odporna na działanie wody morskiej i wykazuje doskonałą przyczepność nawet do lekko wilgotnego podłoża.

Czas przydatności do użycia: 15 – 20 minut z utwardzaczem Mipa EPN w temp. 20 °C.

Czas suszenia w 20 °C: 3-5 h.

Aplikacja:

Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować. Luźne stare powłoki lakiernicze lub podkładowe usunąć. Nie nakładać na powłoki termoplastyczne lub zawierające kwasy (podkłady reaktywne). Masę szpachlową należy dobrze wymieszać z utwardzaczem. Całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania oczyścić i odtłuścić zmywaczem silikonów. Uszkodzone miejsca całkowicie odrzewić i przeszlifować papierem ściernym P80 / 150 na sucho. Po wysuszeniu szpachlówki przeszlifować ją papierem ściernym P 150 / 240. Całą powierzchnię przed aplikacją podkładu wypełniającego zmatować papierem ściernym P 240 / 360 na sucho. W przypadku zacierania szpachlówką metali nieżelaznych (np. aluminium, powierzchni ocynkowanych) zagruntować wstępnie podłoże podkładem Mipa EP-Primer-Surfacer w celu uzyskania optymalnej przyczepności. W celu poprawy ochrony antykorozyjnej, np. podczas renowacji samochodów zabytkowych można zastosować Mipa EP-Primer-Surfacer (patrz karta techniczna produktu Mipa EP-Primer-Surfacer). Szpachlówkę szlifować tylko po całkowitym wysuszeniu. Istnieje ryzyko żółknięcia pod wpływem działania promieniowania UV. Odporność na temperaturę do ok. 180°C.

Produkt nadaje się do szpachlowania przed lakierowaniem proszkowym.